

Entretien limité et pose aisée

Les tuiles en polymère DaVinci Slate à largeur unique sont faciles à poser, économisant les matériaux et réduisant les coûts de la pose. Ne demandant que peu d'entretien et s'appuyant sur la garantie DaVinci à vie, les tuiles DaVinci Slate sont parfaitement adaptées à votre résidence pour de nombreuses années à venir.

Une toiture plus sûre

DaVinci Slate à largeur unique a obtenu les meilleurs résultats possibles lors d'essais de résistance au feu, au vent et aux chocs, d'où une plus grande sécurité pour votre famille, ce qui lui a valu d'être recommandé par de nombreuses municipalités.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES TUILES DAVINCI SLATE À LARGEUR UNIQUE

Dimensions de la tuile

Largeurs	12 po	Épaisseur à la base	1/2 po
Longueur	18 po	Épaisseur au sommet	1/8 po

ARÊTIÈRE • FAÎTIÈRE • DÉPART

	Arêtière et faîtière 6 po (pour événements de faîte uniquement)	Arêtière et faîtière 7 po (standard)	Tuile de départ 12 po
Tuiles/paquet	20	20	20
Pi linéaires/paquet	5*	5*	20
Tuiles/pi linéaire	4*	4*	1

* Au pureau recommandé de 6 po. Remarque : Tuiles de 9 po pour faîte et de 4 po pour tourelles disponibles.

BARDEAUX DE PARTIE COURANTE PAR CARRÉ DE TOITURE

Pose de rangs	Pente du toit	Pureau max.	Paquets/carré	Bardeaux/carré	Poids/carré
Rectiligne	Au moins 6/12	8,0 po	6,6	146	268 lb
Rectiligne	Au moins 6/12	7,5 po	7,1	156	286 lb
Décalée	Au moins 6/12	7,0 po	7,6	167	306 lb
Rectiligne ou décalée	Inférieure à 6/12	6,0 po	8,8	194	357 lb

Remarque 1 : Tous les calculs sont basés sur l'espacement de 3/8 po recommandé pour les bardeaux.

Remarque 2 : Une pose de rangs rectiligne peut être effectuée à tout pureau jusqu'à 8,0 po et une pose décalée à tout pureau jusqu'à 7,0 po.

INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION

	Nb. de bardeaux	Poids
Par paquet	22	41 lb
Par palette**	1344	1968 lb
Par chargement de camion***	32 256	47 232 lb

* Tous les poids sont approximatifs ** 48 paquets par palette *** 24 palettes par chargement de camion

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS

Type d'essai	Standard	Résultats
Essai au feu	ASTM E 108	Classe A
Essai de choc	UL 2218	Classe 4
Essai au vent	ASTM D 3161	Certifié à 110 mi/h*

Agréments de réglementations du bâtiment : ICC-ES ESR-2119, Comté de Miami Dade, FL NOA n° 12-0503.01 et TDI

* Visitez le site Web www.davinciroofscapes.com pour les informations techniques les plus récentes.

Numéro vert : 800-328-4624 Téléphone : 913-599-0766 Fax : 913-599-0065